

ACEGUNIT

Análisis Químico	
%	
Al ₂ O ₃	3,0
CaO	34,0
Na ₂ O	19,0

Propiedades Físicas	
Apariencia	Polvo blanco
Densidad aparente	0,90 g/cm ³

Other information
Tiempo de fraguado (VICAT), con un 5% de acegunit sobre el peso del cemento. Inicio fraguado: 2 minutos Final del fraguado: 4 minutos