

	Productos										
	Al ₂ O ₃ (%)	SiO ₂ (%)	Fe ₂ O ₃ (%)	TiO ₂ (%)	CaO (%)	MgO (%)	Na ₂ O (%)	K ₂ O (%)	C (%)	D.A. g/cm3	P.A. (%)
ACEGUNIT-ACELERANTE DE FRAGUADO	3,00				34,00		19,00				
ALUMINA (E.J. G-4)	99,68	0,014	0,017		0,018		0,24				
ALUMINA TABULAR	99,50	0,15	0,05				0,21			3,59	3
ANDALUCITA	59,00	38,10	0,80	0,22	0,10	0,11	0,05	0,35		3,10	
ARCICAST 47	47,07	48,46	1,16	2,97	0,19	0,08	0,01	0,08		2,59	
ARCILLA 32	35,30	47,90	1,50	0,29	0,23	0,48	0,10	1,44			
ARCILLA BALL CLAY	37,94	28,31	1,84	3,17	0,07	0,25	0,38	0,01			
AREXPAN - ARCILLA EXPANDIDA	17,00	59,50	14,30	0,90	2,00	1,50	0,50	3,00			
BAUXITA CH 75	75,90	17,07	2,08	3,19	0,45	0,27	0,06	0,54		2,65	
BAUXITA CH 80	80,54	12,46	2,09	3,24	0,43	0,13	0,05	0,13		2,95	
BAUXITA CH RK 85-88	86,05	8,25	1,56	3,24	0,30	0,12	0,03	0,13		3,19	6
BAUXITA RASC	88,50	6,50	1,10	3,00	0,02	0,02	0,02	0,03		3,15	12
BENTOAR ULTRA	14-17	48-52	14-16	1-2	1,5-2,5	1-2	2-3				
CARBURO DE SILICIO	92-98% CSi según calidad										
CEMENTO A-725	52,78	7,14	1,77		33,96						
CEMENTO ISTRA 40	38-42	6,00	13-17		36-40	1,50					
CEMENTO ISTRA 50	50-53	6,00	3,00		40,00	1,50					
CEMENTO REFCON PLUS	52,00	5,50	3,00			0,80					
CHAMOTA N 38/40	39,00	57,00	0,90	2,60	0,20	0,10	0,10	0,40		2,54	3
CHAMOTA N 40/42	41,22	53,74	1,25	3,02	0,2	0,1	0,11	0,1		2,56	3
CHAMOTA N 42/44	42,65	52,32	1,78	2,72	0,22	0,1	0,04	0,13		2,58	3
CHAMOTA N 44/46	45,23	49,96	1,21	3,02	0,18	0,14	0,06	0,13		2,60	4
CHAMOTA PESER	40,71	55,24	0,32	1,09	<0,1	<0,1	0,02	1,47		2,40	6
CHAMOTA LIGERA	40,00	54,00	1,80	0,45	0,66	0,76	0,05	1,47			
CIANITA	57,50	40,30	0,60	1,20	<0,04	<0,03	<0,04	<0,07		3,2 - 3,7	
CORINDON BLANCO	99,25	0,11	0,07	0,09	<0,01		0,18	0,01			
CORINDON CROMO	85,00	0,05	0,05	0,01	0,01	1,1	0,05	2,7	Cr ₂ O ₃ 11,00	3,6-3,8	
CORINDON MARRON	95,43	1,38	0,25	2,44	0,20	0,18	0,03	0,08		3,83	2
GRAFITO +194/+894									94,36		
GRAFITO AMORFO -280									81,52		
GRAFITO EXPANDIBLE									91,20		
HUMO DE SILICE	0,20	95,10	0,10		0,50	0,30	0,20	0,40		2,30	
MAGNESITA 90	0,85	2,50	1,59	0,13	1,60	92,80	0,02	0,03		3,15	
MAGNESITA 95	0,52	1,85	0,70		1,43	95,16				3,24	
MAGNESITA FUNDIDA 97	0,09	0,59	0,48		1,28	97,25				3,51-3,52	
MAGNESITA AS	0,1	0,75	0,01		2,51	96,61					
METACAOLIN SUPER		94,69			0,10	0,11					
MULLCOR 60	61,46	31,69	1,3	3,8	0,25	0,17	0,28			2,59	7
MULPESER 60	60,63	33,68	1,41	2,54	0,24	0,15	0,18	0,06		2,72	4
MULPESER 70	69,78	25,52	1,56	2,56	0,22	0,10	0,18	0,05		2,84	3
SILICATO SODICO SODARSIL		26,70					8,20				
SILICE FUNDIDA		99,99									
VERMICULITA	12,50	41,00	5,80			24,7		5,00			
WOLLASTONITA		48-52	MAX 0,3	MAX 0,05	44-46	MAX 2					

D.A.=Densidad Aparente

P.A.=Porosidad Aparente

ARCILLAS REFRACTARIAS S.A. ARCIRESA

www.arciresa.es
arciresa@arciresa.es

Oficina

Ctra. Carbainos nº180, Cenero
33392 Gijón
Tel. +34 985244584
Fax +34 985257957

Fábrica

Barrio Castiello s/n
33690 Lugo Llanera
Tel. +34 985770129
Fax +34 985772327



ARCIRESA
ARCILLAS REFRACTARIAS S.A.- ARCIRESA
www.arciresa.es



AREXPAN
ARCILLA EXPANDIDA